

وصف السلعة

CLASS 1058 هو مونة لاصقة معدلة بالبوليمر، أحادية المكون، عالية الأداء، قائمة على الأسمنت، تم تطويرها خصيصًا لربط الخرسانة الخلوية، وطوب الخفاف، والخرسانة المجوفة، والطوب الزخرفي، والطوب الزجاجي.

مجالات الاستخدام

- على الأسطح الأفقية والرأسية في المساحات الداخلية.
- على الأسطح الأفقية والرأسية في المناطق الخارجية.

يستخدم لربط عناصر البناء ذات قيم امتصاص الماء المرتفعة مثل الخرسانة الخلوية، وطوب الخفاف، والخرسانة المجوفة، والطوب الزخرفي، والطوب الزجاجي.

المواصفات التقنية

شدة	1.39 كجم/لتر
نسبة خلط الماء	5.5-6.5 لتر من الماء لكل 20 كجم من المسحوق.
استراحة	5-10 دقائق
ساعات الدوام	ساعة إلى ساعتين
فترة المراجعة	20 دقيقة
درجة حرارة سطح التطبيق	5+ درجة مئوية، 30+ درجة مئوية
قوة الضغط	≤ 5 نيوتن/مم ² (28 يومًا)
قوة الانحناء	≤ 3 نيوتن/مم ² (28 يومًا)

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- يتميز بأداء التصاق مرتفع.
- إنه قوي ويدوم لفترة طويلة.
- لا يجف بسرعة على الأسطح التي تمتص الماء بشكل كبير.

- من السهل تحضيره وتنفيذه.
- فهو يتيح سهولة الاستخدام.
- إنه مضاد للماء والرطوبة.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والزيوت والطلاء والأوساخ والسيليكون وأي مواد أخرى قد تعيق الالتصاق. ينبغي ترطيب الأسطح ذات الامتصاص العالي والحفاظ على رطوبتها أثناء الاستخدام. يجب الحرص على عدم تراكم الماء على السطح خلال عملية الترطيب.

خليط

يُضاف 20 كيلوغرامًا من مسحوق CLASS 1058 إلى 5.5-6.5 لتر من الماء النظيف في وعاء نظيف، ويُخلط لمدة 3-4 دقائق باستخدام خلاط كهربائي أو مثقاب بسرعة منخفضة حتى يصبح المزيج متجانسًا وخاليًا من التكتلات. يُترك المزيج المُعد لمدة 5-10 دقائق لينضج، ثم يُخلط مرة أخرى قبل الاستخدام. يُوصى باستهلاك المزيج خلال 1.5-2 ساعة.

معلومات التقديم

يتم تطبيق مونة CLASS 1058 الجاهزة للاستخدام على السطح المراد لصقه باستخدام مجرفة، مع الضغط بقوة لتكوين طبقة متجانسة. ثم تُستخدم مجرفة مسننة (10×10 مم) تتناسب مع نوع و/أو أبعاد الخرسانة الخلوية المراد لصقها لتوزيع المونة بشكل متساوٍ على السطح. بعد ذلك، تُضغط البلاطات بقوة في المونة وتُلصق في غضون 25 دقيقة كحد أقصى. يجب أن يكون 90% على الأقل من سطح الخرسانة الخلوية المراد لصقها ملامسًا للمونة. حتى النقر الخفيف على الخرسانة الخلوية المُلصقة بمطرقة بلاستيكية يضمن التصاقًا جيدًا. بالنسبة للصف الأول من بلاطات الخرسانة الخلوية، يُفضل بلّ الأسطح السفلية والجانبية المُلامسة للمونة بالماء قبل وضعها، بينما هذه الخطوة غير ضرورية للصفوف اللاحقة.

CLASS 1058

مادة لاصقة للخرسانة الخلوية والطوب الخفيف



BENZKIM

استهلاك

3 - 5 كجم/م² (يختلف وفقًا لأبعاد الخرسانة الخلوية).

التعبئة

كيس كرافت بوزن 20 كجم

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه

تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحذَر بعيداً عن تناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال أبتلاعه.

S7: يُحذَر في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً مع تقديم العبوة أو الملصق.

إشعار قانوني: تُقدّم المعلومات الواردة هنا حول منتجات BENZKIM CLASS، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتطبيقها واستخدامها النهائي، بحسن نية استنادًا إلى معرفة BENZKIM CLASS وخبرتها الحالية في ظل الظروف العادية، شريطة تخزين هذه المنتجات وتطبيقها بشكل صحيح وفقًا لتوصيات BENZKIM CLASS. تختلف المنتجات وأسطح التطبيق ومناطق التطبيق اختلافًا كبيرًا في الواقع العملي. لذلك، عند استخدام منتجات BENZKIM CLASS، تأكد من تطبيق المنتج الصحيح، في الظروف المناسبة، وفي المكان المناسب، واتباع المعلومات والتعليمات المقدمة من BENZKIM CLASS بدقة فيما يتعلق بالملاءمة التجارية وأو الملاءمة لغرض معين. خلاف ذلك، لا تتحمل BENZKIM CLASS أي مسؤولية عن أي ضرر قد يحدث. يجب على مستخدم المنتج اختبار مدى ملاءمته للتطبيق والقرض الذي ينوي استخدامه من أجله. تحتفظ BENZKIM CLASS بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الفكرية للغير. تخضع جميع الطلبات للشروط والأحكام الحالية المتعلقة بالبيع والشحن. ينبغي على المستخدمين دائمًا الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة معلومات المنتج المحلية للمنتج المعني، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الاتصال بشركة BENZKIM CLASS.