

Ürün Tanımı

CLASS Fleks Fuga Derz Dolgu Harcı, çimento esaslı, polimerler ve özel kimyasallarla güçlendirilmiş, pürüzsüz yüzey oluşturarak hidrofobik (su itici) etkisi ile su yalıtımı da sağlayan, 0-6 mm arasındaki derz boşluklarını doldurmak amacı ile üretilen yüksek performanslı derz dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekânlarda,
- Büyük ebatlı seramik, fayans ve granit seramik derzlerinde,
- Doğal granit, pres tuğla, mermer, cam mozaik ve doğal taş blokların geniş olmayan derzlerinde,
- Hastaneler, konutlar ve alışveriş merkezleri,
- Yoğun yaya trafiği ve hızlı kullanıma açılan mekânlarda kullanılır.

Teknik Özellikler

Yoğunluk (25°C, g/mL)	1,40 ± 0,10
pH (25°C)	7.0 - 9.0
Viskozite (25°C, mPa.s)	9000 - 12000
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	74 ± 2
Su aktarım hızı (kg/ m ² . h0,5)	< 0,1 SINIF W3
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm ²)	Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm ²
Su buharı geçirgenliği (m)	5 ≤ SD ≤ 50 SINIF II
Tam kuruma	72 saat

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Avantajlar

- Renk solması, tozuma ve çatlama yapmaz.
- Fleks olduğu için ani ısı değişikliklerinden etkilenmez.
- Silikonlu olduğu için suya ve dona karşı dayanıklıdır.
- Kullanıma çabuk açılacak mekânlara için idealdir.
- Yerden ısıtılmalı sistemlerde kullanılabilir.
- Su itici ve antibakteriyel özelliklerini sağlamaktadır.
- İçme suyu olan yerlerde kullanıma uygundur.

Yüzey Hazırlanması

Uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.

Karşım

20 kg'lık toz halindeki CLASS FLEKS FUGA, temiz bir kaptan 8-9 lt temiz su içine katılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilir. Hazırlanan bu karşım 5-10 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.

Uygulama Bilgileri

Kullanıma hazır hale getirilmiş CLASS FLEKS FUGA, sert kauçuk tabanlı derz yayma malası veya sert kauçuk uçlu çek pas ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Bu işlem, önce paralel, sonrasında çapraz çekilerek yapılmalıdır. Kaplama malzemesi üzerinde fazla kalan dolgular, derz boşluklarındaki harca zarar vermeden ıslak spatula ile sıyılır. 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger veya bez yardımı ile yüzeyde kalan ince harç tabakası temizlenir. Yüzey temizleme ve düzleştirme işlemi harç henüz yaşken kuru bir bez (üstübenzeri) ile yapılmalıdır.

 Sarfiyat

Tüketim Miktarı Tablosu (gr/m ²) (derz derinliği 10 mm olarak alınmıştır.)			
Seramik Boyutu	3 mm	4 mm	6 mm
30x60 cm	220	290	440
60x60 cm	165	220	330
60x120 cm	110	145	220

 Ambalaj

2 KG, 5KG ve 20 KG'lık Kraft torba

 Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.

 Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirmeye hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.