



Ürün Tanımı

CLASS KOMPAKT, akrilik esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, brüt beton yüzeylerde çimento ve alçı sıva sistemleri uygulanmadan önce yüzeye sürülerek, malzemenin aderansını ve işlenebilirliğini kolaylaştıran astar ajanıdır.



Uygulama Alanları

- İç ve dış mekânlarda
- Düşey yüzeylerde
- Çimento esaslı sıva, kireç ve alçı gibi malzemelerin brüt beton yüzeylere uygulanmasında geçiş astarı olarak kullanılır.



Teknik Özellikler

Renk	Bordo
Görünüm	Likit
Kimyasal Yapısı	Akrilik Kopolimer Esaslı
Yoğunluk	1,21 ±0,05 kg/lit
Su Karışım Oranı	: % 50 lt su 12 kg Likit İçin
Kuruma Süresi	2 Saat
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5 °C, +30 °C
Uygulama Kalınlığı	10-40 mm Arası

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Uygulanması kolaydır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir.
- Uygulama sırasında çatlama, büzülme, sarkma ve çökme yapmaz.
- Parlamaz.
- Çimento ve alçı sistemlerinin brüt betona aderansını sağlar.
- Çimento ve alçı sistemlerinin hızlı su kaybını engeller.



Yüzey Hazırlanması

Uygulama yüzeyinin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya vb. gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama kapalı bir alanda yapılacak ise havalandırma işlemi yapılmalıdır.



Karışım

12 kg ve 20 kg'lık likit halindeki CLASS KOMPAKT istenilen kıvama göre %30 temiz su ilave edilerek homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılır. Karışım düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile yapılmalıdır. Geriye kalan CLASS KOMPAKT ağzı kapatılarak ambalajında muhafaza edilir.



Uygulama Bilgileri

Kullanıma hazır hale gelen likit yapıdaki CLASS KOMPAKT posteki veya rulo yardımı ile yüzey hazırlığı yapılmış brüt beton üzerine tatbik edilir. Böylece karışımın içerisindeki hava sıkışması engellenmiş olur. Uygulama tek kat yapılmalıdır. Kaptaki karışım 30 dakika içerisinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. CLASS KOMPAKT, uygulama yapılırken belirli aralıklarla karıştırılarak homojen bir halde tutulmasına dikkat edilmelidir. CLASS KOMPAKT uygulamasından sonra en geç 3 gün içerisinde sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.



Sarfiyat

Tek katta 150-250 gr/m²

Yüzeyin yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.



Ambalaj

12 kg kova

20 kg kova



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirmeye hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.