



Ürün Tanımı

CLASSMİKS 2K, çift komponentli, çimento ve akrilik esaslı, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, fırça ve püskürtme yöntemi ile uygulanabilen, yüzeyin nefes almasını engellemeyen, yan elastik su yalıtım malzemesidir.



Uygulama Alanları

- Temellerde, istinat ve perde duvarlarında zemin nemi ve sızıntı sularına karşı pozitif yalıtımda
- Bodrum katların dıştan yalıtımında
- Banyo, mutfak, WC gibi ıslak hacimlerin yalıtımında
- Teras, balkon gibi ıslak hacimlerin yalıtımında
- Havuz, su deposu gibi mahallerin pozitif (iç taraftan) yalıtımında
- Yer altı ve yer üstü inşaat çalışmalarında, yatay ve düşeyde, beton, sıva ve şapın pozitif yalıtımında kullanılır.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1.80 kg/lit
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C, +30 °C
Mekanik Dayanım	2 Gün
Su Geçirimsizlik	7 Gün
Yapışma Dayanımı	1.5 N/mm ² (28 Gün)
Basıncılı Su Dayanımı	2 Bar Pozitif
Üzeri Kaplama Süresi	3 Gün
Katlar Arası Bekleme	10 °C' de - 10-12 Saat 20 °C' de - 5-7 Saat 30 °C' de - 3-4 Saat
Uygulama Kalınlığı	Min.0,75 mm - Max.1,5 mm

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgidir değişikliğe yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Esneklik.
- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Yüze yapışma mukavemeti ve aderansı çok yüksektir.
- Bileşenleri ambalajında oranlanmıştır.
- Boyanabilir.
- Fırça veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir.
- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- İçme suyu depolarında kullanılabilir.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.



Yüzey Hazırlanması

Yüzeyin mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, gres, kir, boya, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Zayıf yüzeyler çatlak sıvalar vb. gibi yüzeyden kolay ayrışabilecek dokular kopararak yüzeyden temizlenir. Gerekli görülen alanlarda yüzey mekanik yöntemlerle pürüzlendirilebilir. Gözenek ve delikler yüksek basınçlı su veya hava ile temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde çukur, segregasyon, vb. olmamalı, bu tür hatalar CLASS Remiks Yapısal Tamir Harcı ile düzeltilmelidir. Yüzey uygulama öncesinde muhakkak ıslatılarak suya doyurulmalıdır.



Karışım

CLASSMİKS 2K su yalıtım harcı B komponenti (sıvı) temiz bir kabın içerisine boşaltılır. B komponenti (sıvı) uygulamadan önce muhakkak çalkalanmalıdır. A komponenti (toz) yavaşça sıvının içerisine boşaltılarak düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 6-7 dk karıştırılarak homojen hale getirilir. Hazırlanan bu karışım 5-7 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 2-3 dk karıştırılarak kullanılır. Kabın içerisinde bulunan karışım aralıklarla karıştırılmalı sonradan toz veya su ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.

→ Uygulama Bilgileri

CLASSMİKS 2K'yı en az iki kat halinde uygulayınız. Katlar arası bekleme süresine riayet edilmelidir. Birinci kat uygulamayı hep aynı yönde uygulanarak tamamladıktan sonra ikinci kat uygulamayı ona dik olacak şekilde ters yönde uygulayınız. Çok geniş aralıklarda uygulanması halinde çatlamlara engel olmak için uygun genişlikte derz bırakılarak uygulanabilir, bırakılan derzler esnek mastiklerle doldurulabilir. Çatlama riski olan yüzeylerde iki uygulama arasına CLASS Donatı Fılesı yerleştirilebilir. Yatay ve düşey yüzeylerde, düşey ve düşey yüzeylerde, birleşim yerlerinde pah uygulaması yapılmalıdır. Üzerine uygun CLASS Pah Bandı kullanılabilir.

📏 Sarfiyat

1 mm kalınlık için yaklaşık 2-4 Kg/m² dir.
Yüzeyin durumuna boşluk vb. kayıplardan dolayı değişkenlik gösterebilir.

📦 Ambalaj

A + B bileşen set: 25 kg
A bileşeni: 20 Kg Kraft Torba
B bileşeni: 5 Kg Plastik Bidon

⏰ Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.

⚠ Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

- R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
- R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.
- S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
- S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının
- S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.
- S29:Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaçla uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.