

وصف السلعة

CLASS Remiks Zero هو معجون إصلاح وتسوية محسّن بالبوليمر، تم تصميمه لإصلاح المناطق التي تتطلب تصحيحات دقيقة على الأسطح الأسمنتية مثل الجدران والجص الخرساني الجاهز والخرسانة المكشوفة.

مجالات الاستخدام

- على الجدران والأسقف، وعلى الأعمدة الخرسانية
- في مجال ترميم الهياكل الخرسانية الجمالية
- يُستخدم في المنشآت الصناعية لتكوين سطح أملس قبل تطبيق طلاء الإيبوكسي.
- في المساحات الداخلية والخارجية لكافة المباني
- للمناطق التي يُراد فيها الحصول على سطح أملس وخالٍ من العيوب.
- في الخرسانة الظاهرة والجص المعتمد على الأسمنت

المواصفات التقنية

الامتثال لمعايير الجودة	الفئة R1
كثافة المزيج	1.19 كجم/لتر
نسبة خلط الماء	9-10 لترات من الماء لكل 20 كيلوغرام من المسحوق
قوة الانحناء	3 نيوتن/مم ² (28 يومًا)
قوة الضغط	10 نيوتن/مم ² (28 يومًا)
شُمك التطبيق	بين 0.5-3 مم
فترة الاستعمال	30 دقيقة

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- يتميز بأداء التصاق وقوة عالية للغاية.
- يتم الحصول على سطح ناعم.
- يمكن طلاؤه بعد مرور أكثر من 72 ساعة من تطبيقه.
- وهو مخرج لبخار الماء.
- من السهل تحضيره وتنفيذه.
- إنه يتحمل الصدمات الحرارية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والزيوت والطلاء والأوساخ والسيليكون وأي مواد أخرى قد تعيق الالتصاق. للحصول على سطح أملس، يُنصح بإزالة الخرسانة المتفككة أو التالفة باستخدام الأزاميل أو أدوات التسوية. يُوصى بوضع طبقة من برايمر CLASS Primer T المُكوّن على الأسطح قبل التطبيق. في حال عدم وضع البرايمر، يجب ترطيب السطح مع الحرص على عدم ترك أي ماء عليه. بعد وضع البرايمر، يُترك السطح لمدة 5-10 دقائق قبل وضع مونة الترميم لضمان الالتصاق.

خليط

يتم إضافة 20 كيلوغرامًا من مسحوق CLASS Remiks Zero إلى 9-10 لترات من الماء النظيف، ويُخلط لمدة 3-4 دقائق باستخدام خلاط كهربائي أو مثقاب حتى يصبح المزيج متجانسًا وخاليًا من التكتلات. يُترك المزيج لمدة 5-10 دقائق، ثم يُخلط مرة أخرى، ويصبح جاهزًا للاستخدام. يُوصى باستهلاك المزيج خلال 30 دقيقة. يُمنع إضافة أي مواد كيميائية أخرى إلى المزيج الجاهز للاستخدام.

معلومات التقديم

يتم تطبيق مونة CLASS Remiks Zero الجاهزة للاستخدام بشكل متساو وبسماكة موحدة على السطح باستخدام مجرفة فولاذية. بعد أن تبدأ في الجفاف، يتم تسوية السطح باستخدام مجرفة فولاذية.

استهلاك

بالنسبة لسماك 1 مم، إجمالي 2-1 كجم/م²

لون

أبيض ورمادي

التعبئة

كيس كرافت بوزن 20 كجم

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه

تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُخزّن بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.

S7: يُخزّن في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً مع تقديم العبوة أو الملصق.