



Ürün Tanımı

Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.



Uygulama Alanları

- Uçak hangarlarında,
- Otomobil fabrikalarında,
- Sağlık sektörü ile ilgili laboratuvarlarda boyama atölyelerinde,
- Elektrik ve elektronik laboratuvarlarında,
- Düşük ısılarda dahi parlayıcı maddelerin depolandığı yada kullanıldığı alanlarda uygulanabilir.



Teknik Özellikler

Karışım Yoğunluğu	1,45-1,55 gr/cm ³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Katı Madde Karışımı	Ağırlıkça: 100 / Hacimce: 100
Shore D (7 gün)	85- ASTM D 2240, DIN 53505
Uygulama Tineri	İnceltilmez
Karışım Oranı	Ağırlıkça : A/B :87/13
Elektrik İletkenlik Değeri	10 ⁶ W / 10 ⁷ W
Kuruma Süresi	Toz Kuruma :3-4 saat 23°C TS 4317 Dokunma Kuruması:10-12 saat 23°C TS 4317 Tam Kuruma:7 gün 23°C TS 4317

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir,
- Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir.
- Yüzeyde oluşan statik elektriğin alt katmandaki iletkenlere ulaşarak toprağa ulaşmasını sağlar.
- Derzsiz yüzey oluşturur,
- Kolay temizlenir, hijyeniktir,
- Uzun süre bakım gerektirmez,
- Uygulaması kolaydır,
- Solvent içermez.



Yüzey Hazırlanması

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır.



Uygulama Bilgileri

Temizlenen yüzeyler CLASS EPX-110 ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra Bakır baralar her 100 m2 için x ve y yönünde minimum birer adet bulunmak üzere zemine yapıştırılır birbirleri ile fiziksel teması sağlandıktan sonra sonra CLASS EPX-150 mala ile uygulanır, rulo ile belirtilen sarfiyat miktarına uygun şekilde taranır.1 gün ara verdikten sonra CLASS EPX-330 mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp kurumaya bırakılır.



Sarfiyat

1 mm kalınlık için 1,5 kg.



Ambalaj

A/B/ : 16,4 + 3,6 = 20 kg set



Raf Ömrü

Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır. Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır. Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir. Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.



Dikkat

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar, dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımları için tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkını gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a bağvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.