



Ürün Tanımı

Çift komponentli, poliüretan esaslı, sürekli elastik yapısını koruyan, beton, ahşap, metal, vb. yüzeylere uygulanabilen, UV dayanımı yüksek, solvent içermeyen su yalıtım malzemesidir.



Uygulama Alanları

- İç ve dış mekânlarda
- İçme suyu depolarında
- Temel ve temel perde betonlarında,
- Teras, çatı, balkon uygulamalarında,
- Çatı dere oluklarında, prefabrik beton dere ve kanallarda,
- Islak hacimlerde,
- Beton, sıva, şap, ahşap, metal, sac türü farklı yüzeylerde kullanılabilir.



Teknik Özellikler

Renk	Beyaz, Gri, Bej
Görünüm	Likit
Yoğunluk	1,40 Kg./Lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C, +30 °C
Katlar Arası Bekleme	8 Saat
Karışım Bekleme Süresi	Max. 30 Dk

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- İlk ve nihai kuruma sonrası yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Kimyasal dayanımı mükemmel olup, çeşitli solvent ve asitlere dayanıklıdır.
- Solventsizdir.
- İlk uygulamada ürünün elastikiyeti çok yüksek olup, 7 gün içerisinde elastikiyeti azalarak son noktasına ulaşır, fakat elastikiyetini hiçbir zaman yitirmez.
- File ile uygulanabilir.
- Metal, taş, ahşap, beton yüzeylere tutunarak iyi bir kaplama sağlar.
- UV dayanımlıdır.
- Yerden ısıtmalı zeminler için izolasyonu uygundur.



Yüzey Hazırlanması

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek olan yüzeyler nemlendirilmeli ve uygulama esnasında nemli kalmasına dikkat edilmelidir. Nemlendirme işlemi yaparken yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir.



Karışım

Küçük kutuda bulunan sertleştirici ile büyük kutuda bulunan ana malzeme birbiriyle karıştırılır ve düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile ürün homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılır. Homojen bir hale geldiğinden emin olunan malzeme yüzeye tatbik edilebilir. Karışımından yaklaşık 30-45 dakika sonra malzeme, geriye dönüşü olmayan bir jelleşme halini alacaktır.



Uygulama Bilgileri

Yeni beton yüzeyler veya aderansı düşük olan tozuyan yüzeyler uygulama öncesinde poliüretan esaslı CLASS PUX-510 ile astarlanması gerekmektedir. Astarlanan yüzeyin bekleme süresi 24 saattir. Düşük devirli mikser veya matkap yardımıyla karıştırılıp homojen hale getirilen malzeme ince tarak, mala, kısa tüylü rulo, fırça veya uygun püskürtme yoluyla astarlanmış yüzeylere tatbik edilir. Uygulama en az iki kat, tercihen üç kat halinde yapılmalıdır. İkinci kat uygulama yapılmadan önce katlar arası, hava sıcaklığına bağlı olarak, yaklaşık 8 saat beklenmelidir. Aşırı sıcak havalarda bekleme süresi kısalabileceği gibi, aşırı soğuk havalarda bu süre uzayabilir. Daha sonra üzerine seramik kaplanacak ise, nihai kürlenme tamamlandıktan sonra ince bir kat CLASS PUX-750 uygulanıp, katman taze ve ıslak iken elenmiş kuru kum serpilmelidir.

CLASS PUX-750

Çift Bileşenli, Solventsiz, Poliüretan Su Yalıtım Malzemesi



BENZKİM



Sarfiyat

Minimum 1,30- 1,50 kg/m² (Zeminin yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.)



Ambalaj

20+4 kg teneke set



Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımları için tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkını gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

