

وصف السلعة

مادة CLASS MAKİNA SRP هي مادة رش مسبق تُستخدم لتعزيز قوة الالتصاق قبل تطبيق الجص القائم على الأسمنت.

مجالات الاستخدام

- في الداخل
- الخرسانة الظاهرة، الخرسانة المسامية، الطوب، الخفاف،
- يتم تطبيقه على أسطح الجدران والأسقف المصنوعة من الخرسانة والطوب.

المواصفات التقنية

شدة	1.35 كجم/لتر (± 0.05)
لون	رمادي
نسبة خلط الماء	8-9 لترات من الماء لكل 40 كجم من المسحوق
لسنا الشمس	$0.40 \geq \text{كجم/م}^2 \sqrt{\text{دقيقة}}$
قوة الارتباط	0.3 نيوتن/مم ²
درجة حرارة سطح التطبيق	5+ درجة مئوية، 30+ درجة مئوية
درجة حرارة البيئة المحيطة بالأرض	5+ درجة مئوية، 30+ درجة مئوية
شمك التطبيق	1-2.5 سم
قوة الانحناء	< 1 نيوتن/مم ²
قوة الضغط	< 3 نيوتن/مم ²
معامل التوصيل الحراري (TS EN 1745)	0.450 (واط/متر كلفن)

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- بفضل تركيبه المتجانس، فإنه يوفر التصاقاً وقوة مرتفعة
- في كل نقطة على السطح.
- فهو يوفر تطبيقاً سهلاً وسريعاً باستخدام الآلة.
- يتم إنهاء السطح بطبقة واحدة.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والزيوت والطلاء وأي مواد أخرى قد تعيق الالتصاق. ينبغي ملء أي عيوب أو شقوق أو كسور على السطح المراد طلائه وإصلاحها باستخدام مونة إصلاح من نوع CLASS Remiks 5-10. قبل التجصيص، يجب تشبييع السطح بالماء، وخاصة المناطق المعرضة للشمس والرياح. بالنسبة لتطبيقات الأسقف والتطبيقات على الأسطح الملساء (الخرسانة الخام، وما إلى ذلك) والأسطح الماصة (الخرسانة المسامية، والحجر الخفاف، وما إلى ذلك)، يجب إجراء الرش المسبق قبل 72 ساعة على الأقل من التطبيق. على أسطح الخرسانة الخام ذات النعومة واللمعان، يجب إجراء الرش المسبق مع طبقة أساس مضغوطة، ويجب تنفيذ التطبيق بعد الجفاف. ينبغي استخدام شبكة من الألياف الزجاجية عند وصلات الجدران والعناصر الإنشائية المعرضة لخطر التشقق، مثل الأعمدة والجسور والعتبات.

خليط

يتوفر منتج CLASS MAKİNA SRP في أكياس كرافت سعة 40 كجم على هيئة مسحوق. يُمزج المسحوق مع 8-9 لترات من الماء النظيف في آلة الرش، ثم يُرش على السطح.

معلومات التقديم

يجب تطبيق مادة الرش المسبق الأسمنتية من نوع CLASS MAKİNA SRP بسماكة لا تقل عن 8-10 مم. يجب أن تتراوح سماكة الطبقة الواحدة بين 1 و 2.5 سم. إذا تجاوزت السماكة 2.5 سم، تُطبق طبقة ثانية بعد جفاف الطبقة الأولى تمامًا (بعد يوم واحد). يجب ألا تتجاوز سماكة الطبقة الثانية 2.5 سم. يُنصح باستخدام قطاعات ألومنيوم خاصة لتطبيق الجص بسلاسة. كما يُنصح باستخدام قطاعات الزوايا لمنع تكسرها. يُسوّى الجص المرشوش آليًا على شكل شرائح أفقية باستخدام قطاعات تسوية ألومنيوم خاصة. بعد تصلب الجص بشكل كافٍ، يُملس السطح. تُنهي عملية تطبيق السطح باستخدام إسفنج رطبة. يصبح الجص جاهزًا لتطبيق الجص الزخرفي و/أو الطلاء بعد 7 أيام.

استهلاك

اعتمادًا على بنية السطح، يقدر الوزن بحوالي 14-15 كجم/م² لسمك 1 سم.

التعبئة

توربا بوزن 40 كجم

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته المغلقة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية.

انتباه

تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُخزّن بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.

S7: يُخزّن في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله على الفور بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال الابتلاع، يجب الحصول على المشورة الطبية فوراً وإظهار العبوة أو الملصق.