

وصف السلعة

CLASS ZEMİN PRO GLOSS هو طلاء أرضيات أكريليكي قائم على المذيبات، معزز بحشو الباريت، يتمتع بقدرة على تحمل الأحمال الثقيلة والظروف القاسية. توفر هذه المادة التصاقًا ممتازًا ومقاومة للصدمات والتآكل في الأرضيات الصناعية.

مجالات الاستخدام

- على أسطح مواقف السيارات ومرافق غسيل السيارات،
- على أسطح المستودعات وورش العمل ومحلات الصيانة.
- في الخرسانة، والطبقة الخرسانية، وأحجار الرصف،
- في أرضيات مراكز التسوق والمتاجر الكبيرة،
- في الأماكن المغلقة والمفتوحة،
- في المناطق التي تتعرض لأحمال ثقيلة،
- المصانع، والمناطق التي تُستخدم فيها الرافعات الشوكية وعربات نقل البضائع على المنصات،
- في الشرفات والساحات وأدوار المدارس،

المواصفات التقنية

شدة	1.65 جرام/مل (± 0.05)
استهلاك	150±5 جم/م ² (طبقة واحدة)
عمر الحاوية	حوالي ستين دقيقة
للزوجة	~120 ثانية (DIN CUP رقم 4 / DIN 53211)
جفاف السطح	10 - 15 دقيقة
فترة خالية من الغبار	20 - 30 دقيقة
وقت المعالجة الكلي	حوالي ثلاث ساعات
درجة حرارة التطبيق	بين 5 درجات مئوية و 35 درجة مئوية

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- يمكن فتح المنطقة أمام حركة المشاة بعد 24 ساعة فقط من التنفيذ، وأمام حركة المركبات بعد 7 أيام. يوفر هذا حلاً سريعاً وعملياً دون تعطيل عملياتكم.
- يلتصق بشكل كامل بالسطح الذي يُطبق عليه. حتى في مختلف الظروف الجوية، لا يواجه أي مشاكل مثل التقشر أو التفتت أو التكرس.
- بفضل هيكلها المرن، تسد الشقوق الدقيقة في الأرض، مما يمنع تسرب المياه ويعزز من عمر السطح.
- إنه يتحمل جميع الظروف الجوية. أي ماء يتجمع على السطح يتبخر بسهولة دون أن يتعرض لأي ضرر.
- يحافظ على مظهره الأصلي لسنوات عديدة في البيئات الخارجية. وبفضل تركيبته الفريدة التي تحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فإنه لا يبهت لونه ولا يتشقق.

تحضير السطح

يجب تنظيف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد من جميع الأوساخ والزيوت والغبار والجسيمات السائبة. استخدم الماء أو منظفات مناسبة واترك السطح ليحفظ. يجب كشط طبقة الطلاء القديمة بالكامل، أو صنفرتها، أو إزالتها باستخدام مواد كاشطة. يجب إصلاح جميع الشقوق والثقوب والتجاويف في السطح باستخدام مونة إصلاح إيبوكسية من نوع CLASS EPX-410 أو مونة إصلاح أسمنتية من نوع CLASS REMIX 15C. يجب إزالة جميع بقع الزيت والملوثات الأخرى باستخدام مذيبات خاصة. تأكد من جفاف السطح تماماً. لا تستخدمه على الأسطح الرطبة أو المبللة.

خليط

يجب تقليب المنتج لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق تقريباً حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

معلومات التقديم

هذا المنتج يتكون من مكون واحد جاهز للاستخدام. يجب تجنب استخدامه في الأجواء الممطرة أو ذات الحرارة المرتفعة. يُفضل استخدامه في أوقات لا تتعرض فيها الأسطح لأشعة الشمس المباشرة، وفي درجات حرارة محيطية تتراوح بين 20 و30 درجة مئوية. يجب خلط المنتج جيدًا حتى يصبح متجانسًا، ويُفضل استخدام مثقاب كهربائي منخفض السرعة للخلط. يُنصح بتطبيق طلاء CLASS ZEMİN PRO GLOSS على طبقتين باستخدام فرشاة أو بخاخ على سطح جاف ونظيف وخالي من الغبار والعوامل الخارجية الضارة. يلزم الانتظار لمدة 3-4 ساعات بين الطبقتين. قد تطول مدة التجفيف في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة.

استهلاك

الطبقة المزدوجة: 0.40 - 0.50 كجم/م² (قد يتفاوت الاستهلاك وفقًا لبنية الأرضية).

لون:

أبيض

رمادي فاتح RAL 7035

رمادي غامق RAL 7042

أخضر RAL 6024

أحمر RAL 3016

أزرق RAL 5015

أصفر RAL 1026

التعبئة

علب صفيح وزن 5 و 20 كيلوغرام

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه

تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحزّن بعيدًا عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.

S7: يُحزّن في حاوية مُحكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله على الفور بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فورًا مع تقديم العبوة أو الملصق.